

- 3.4.2 当需方要求并在合同中注明时,可测定板材纵向室温力学性能,并应符合表5的规定。
- 3.4.3 当需方要求并在合同中注明时,板材的高温性能应符合表6的规定。试验温度应在合同中注明。
- 3.4.4 表5中未列入的其他规格板材、以及R、Y、m(消应力)状态交货的板材,需方要求并在合同中注明时,其室温、高温力学性能报实测数据。

表6 板材高温力学性能

| 合金牌号 | 板材厚度/mm | 试验温度/℃ | 抗拉强度 σ_b /MPa, 不小于 | 持久强度 $\sigma_{100\text{ h}}$ /MPa, 不小于 |
|---------|---------|--------|---------------------------|--|
| TA6 | 0.8~10 | 350 | 420 | 390 |
| | | 500 | 340 | 195 |
| TA7 | 0.8~10 | 350 | 490 | 440 |
| | | 500 | 440 | 195 |
| TA11 | 5.0~12 | 425 | 620 | — |
| TA15 | 0.8~10 | 500 | 635 | 440 |
| | | 550 | 570 | 440 |
| TA17 | 0.5~10 | 350 | 420 | 390 |
| | | 400 | 390 | 360 |
| TA18 | 0.5~10 | 350 | 340 | 320 |
| | | 400 | 310 | 280 |
| TC1 | 0.5~10 | 350 | 340 | 320 |
| | | 400 | 310 | 295 |
| TC2 | 0.5~10 | 350 | 420 | 390 |
| | | 400 | 390 | 360 |
| TC3、TC4 | 0.8~10 | 400 | 590 | 540 |
| | | 500 | 440 | 195 |

3.5 工艺性能

板材按表7规定的弯芯直径和弯曲角经弯曲后,试样的外表面不应产生开裂。

表7 板材弯芯直径和弯曲角

| 牌号 | 状态 | 板材厚度/mm | 弯芯直径/mm | 弯曲角 α /度 |
|-----|----|----------|---------|-----------------|
| TA1 | M | <1.8 | 3T | 105 |
| | | 1.8~4.75 | 4T | |
| TA2 | M | <1.8 | 4T | 105 |
| | | 1.8~4.75 | 5T | |
| TA3 | M | <1.8 | 4T | 105 |
| | | 1.8~4.75 | 5T | |
| TA4 | M | <1.8 | 5T | 105 |
| | | 1.8~4.75 | 6T | |